



# C/D

## PLYWOOD

En CMPC estamos constantemente preocupados por entregar productos y servicios de excelencia, por eso contamos con SELEX, un tablero contrachapado de pino radiata con grandes ventajas y reconocido por su calidad, que cuenta con el respaldo y trayectoria que sólo CMPC puede ofrecer.

- Calidad superior y homogénea.
- Versátil y fácil de trabajar.
- Resistencia físico-mecánica a la flexión y compresión.
- Producto con certificación FSC.<sup>®</sup>



La marca del  
manejo forestal  
responsable

\* Pregunte por nuestros productos  
con certificación FSC®



Techumbre, revestimiento de muros y cielos.



Tabiquería, piso, cielo y revestimiento.



Embalaje y transporte.

## VENTAJAS Y USOS

- Tablero destinado al uso estructural en el área de la construcción.
- Fácil manipulación por su baja relación de peso-volumen.
- Su gran resistencia físico-mecánica a la flexión, cizalle y compresión, sumado a una fabricación en base a resina fenol-formaldehído de baja emisividad (E1), favorecen su uso en interiores y exteriores controlados, con un gran aislamiento térmico.

## CARACTERÍSTICAS

	Selex C	Selex D
<b>Defectos naturales</b>		
Nudos vivos	Hasta 40 mm de ancho	Hasta 65 mm de ancho
Nudos muertos	Hasta 40 mm de ancho	Hasta 65 mm de ancho
Orificio de nudos	Hasta 25 mm de ancho	Hasta 65 mm de ancho
Bolsillos de resina	Permite	Permite
Bolsillos de corteza	Permite	Permite
Pecas	Permite	Permite
<b>Defectos de operación</b>		
Grietas	Hasta 25 mm de ancho	Hasta 25 mm de ancho
Mancha azul	Permite	Permite
Rugosidad	Permite	Permite
<b>Reparaciones</b>		
Grietas reparadas con masilla	No Aplica	No Aplica
Reparaciones sintéticas	No Aplica	No Aplica
Parches de madera	No Aplica	No Aplica

## ESPECIFICACIONES GENERALES

<b>Dimensiones:</b> 1,22 x 2,44 m*	Espesor (mm)	6,5	9	12	15	18	21	25
	Espesor pulgadas	1/4"	11/32"	15/32"	19/32"	23/32"	13/16"	1"
	Nº de chapas	3	3	5	5	6/7	7	9
<b>Densidad</b>	480 - 550 kg / m <sup>3</sup>							
<b>Adhesivo</b>	Adhesivo fenol-formaldehído que cumple norma de emisión E1.							
<b>Certificación Forestal</b>	Producto con certificación FSC®							
<b>Contenido de humedad</b>	8% a 12% para todos los tableros.							

\*Consultar disponibilidad por otros formatos.