



# CENTRAL SECO MADERA ASERRADA



La madera aserrada de Pino Radiata CMPC ofrece una solución de gran versatilidad, clave para desarrollos en el sector industrial, la construcción y la distribución.

■ Producto con certificación FSC®





El grado Central Seco es madera central de Pino Radiata secado en cámaras controladas con una alta versatilidad para procesos industriales, ya que restringe la cantidad de defectos en las piezas. Es un producto que permite una gran flexibilidad para el desarrollo de escuadras.



CARA 1



CARA 2

- No acepta características o defectos que afecten la resistencia de la pieza.
- Exige alta uniformidad dimensional principalmente para usos en mueblería.
- Acepta mancha azul (hasta un 30% de sus caras y cantos).
- Su presencia no afecta la resistencia físico-mecánica de la madera.

- Espesor: 11 a 89 mm.
- Ancho: 65 a 200 mm.
- Largo: 3,3 a 4,87 m.
- Contenido de humedad: promedio 12% y máximo 18%.

### PRINCIPALES USOS

- Mueblería Rústica.
- Embalaje.
- Pallets.